

# LUTOPHEN® G 1017

2K- Isolierbeize



---

## VERWENDUNG:

Spritzbeize mit hoher Transparenz und Brillanz zum Einfärben von Massivholz und Furnierflächen. Mit diesem Produkt erzielt man Farbgebung und Isolierung in einem Arbeitsgang.  
Frei von Formaldehyd.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität:	12- 15 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	8 Stunden

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund:	Massivholz bzw. furnierte Möbelteile
Vorbereitung des Untergrundes:	
Vorschleif:	Körnung K 180 – K 280
Reinigung:	gut entstauben
Applikation:	
Applikationsart:	Spritzen, mit Hand oder Spritzautomat
Auftragsmenge:	Spritzen: 20 g / m <sup>2</sup> je Spritzgang, 2 Spritzgänge Möglich, oder ein Spritzgang mit 50g/m <sup>2</sup>
Vorbereitung des Materials:	Vor Gebrauch gut aufrühren.
Härter:	HD006-0000 10 : 3
Applikationsviskosität:	Originalviskosität mit Härter
Verdünnung:	bei Bedarf mit FN004

## LUTOPHEN® G 1017

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima:

1. Schicht  
60 Minuten

2. Schicht:  
60 Minuten

Reinigung der Arbeitsgeräte:

V 0076

Weiterbehandlung  
der Oberflächen:

überlackieren mit PUR Lacken (Kontracid)

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
12 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Heriac Coswig GmbH.

Erstellt 06.08.14  
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.