

# CELLONIT<sup>®</sup> C 1004

NC-Maserdruckfarbe



---

## VERWENDUNG:

Für die Herstellung von Edelfurnierbildern im indirekten Tiefdruck.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: 35 - 45 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm  
nach Kundenwunsch

Topfzeit: nicht anwendbar

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: grundierte Möbelplatten z. B. mit Melacid G 1054

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: ---

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Druckmaschine

Auftragsmenge: 2 – 8 g / m<sup>2</sup>  
je Zylinder und je nach Druckbild

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Lieferviskosität  
falls erforderlich mit Verdünnung V 0064

Verdünnung: V 0064

## CELLONIT® C 1004

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima: mindestens 20 Sekunden bis zum Überlackieren

Reinigung der Arbeitsgeräte: V 0076 bzw. V 0067

Weiterbehandlung  
der Oberflächen: Überlackieren mit Cellonit-, Melacid-,  
Kontracid- und Stollux- (lösemittelfrei)  
Produkten.

---

### **LAGERUNG:**

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen  
24 Monate lagerfähig.

---

### **GEFAHRENHINWEISE:**

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### **SPEZIELLE HINWEISE:**

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

CELLONITÄ, LUTOPHENÄ, KONTRACIDÄ, STOLLUXÄ are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Erstellt 06.08.14  
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren  
Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren  
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.  
Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.