

CELLONIT[®] D 1009 W

NC-Mehrschichtlack, farblos



VERWENDUNG:

NC-Kombinations-Walzlack für die offenporige Beschichtung von Möbelteilen.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	60 - 85 Sekunden nach Kundenwunsch DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Glanz 60 ° Meßgeometrie:	nach Kundenwunsch

VERARBEITUNG:

Untergrund:	Massivholzteile bzw. furnierte Möbelteile
Vorbereitung des Untergrundes:	Feuchte des Holzes zwischen 8 % und 12 %
Vorschleif:	Körnung K 240 – K 280
Reinigung:	gut entstauben
Applikation:	
Applikationsart:	Walzen
Auftragsmenge:	ca. 20 g / m ² pro Auftrag
Vorbereitung des Materials:	Vor Gebrauch gut aufrühren.
Zusätze:	keine
Applikationsviskosität:	Walzen: 60 – 70 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm falls erforderlich mit Verdünner einstellen
Verdünnung:	31 N

