

KONTRACID® D 3011 / D 3011 A

2K-Polyurethanlack auf Acrylatbasis, pigmentiert



VERWENDUNG:

Farbiger, spritz- und gießfähiger Mehrschichtlack zur offen und geschlossen porige Beschichtung von Möbelteilen.

Frei von Formaldehyd.

Chemische Beanspruchungsgruppe 1 B.

In der Sondereinstellung KONTRACID® D 3010 A Aromatenanteil < 1,0 %

KENNDATEN:

Lieferviskosität: 30 - 35 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Topfzeit: 8 Stunden

VERARBEITUNG:

Untergrund: grundierte Möbelteile
(z. B. Kontracid F 3010)

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 180 – K 280

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spritzen, Gießmaschine

Auftragsmenge: 80 – 150 g / m² pro Schicht
Zwischenschliiff

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: 10 : 1 (Gewichtsteile) mit PUR-Härter A 01 U

Applikationsviskosität: Spritzen:
20 - 28 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Gießen:
20 - 30 Sekunden
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm

Verdünnung: PUR-Verdüner S, für Aromatenarme Einstellung:
V0504, V0079, V0521

KONTRACID® D 3011 / D 3011 A

Trocknungsvorschlag
bei Normalklima:

- | | | |
|----|----------|---|
| a) | Härtung: | 1 Stunde schleifbar
2 Stunden stapelfest |
|----|----------|---|

bei erhöhter Temperatur:

- | | | |
|----|------------------|---------------------------------|
| a) | Ablüften: | 10 Minuten |
| b) | Umlufttrocknung: | 60 Minuten bei 60 °C |
| c) | Rückkühlung: | auf max. 25 °C Objekttemperatur |

Reinigung der Arbeitsgeräte: 31 N, 25 N, oder S, für Aromatenarme Einstellung:
V0504, V0079, V0076, V0521

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen
36 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Heriac Coswig GmbH.

Erstellt 06.08.14
Seite 2 von 2

Ausgabe 03

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.