Контрацид® Д 1173

2-х компонентный полиуретановый лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак, наносимый методом распыления и налива, для открытопористой отделки деталей мебели. Отличается быстротой сушки. Не содержит формальдегида.
Возможно электростатическое распыление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	20 – 70 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °C / 4 мм
Жизнеспособность:	24 часа

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	массивная древесина или шпон, окрашенные или неокрашенные, декоративная плёнка
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 220 – 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, электростатическое, налив
расход:	2 x 90 - 130 г/м² с промшлифовкой
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки:	10 : 1 весовых частей с отвердителем A 01 U
рабочая вязкость:	распыление: 18 – 22 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм налив: 25 – 35 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм
разбавитель:	разбавитель S (V 0521 для E - статики)

Сушка при комнатной температуре:	через 40 мин. можно шлифовать через 4 часа можно штапелировать
Форсированная сушка:	
а) выдержка:	5 мин.
б) конвективная сушка:	через 20 мин. при 60 °C можно шлифовать через 30 мин. при 60 °C с последующим охлаждением можно штапелировать
в) охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °C
Очистка рабочих инструментов:	разбавителем 25 N или 31 N (при выключенной E - статике)
Последующая обработка поверхности:	при перелакировке необходима промшлифовка шкуркой К 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от повышенных температур и влажности.
Бывшая в работе смесь лака с отвердителем может в течении 24 часов быть добавлена к свежей лаковой смеси (не больше 20 %).
На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.
Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.
Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»