

Контрацид® Д 3011



2-х компонентный полиуретановый лак на основе акрилатов, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

2-х компонентный полиуретановый пигментированный многослойный лак, наносимый методом налива и распыления, для открыто- и закрытопористой отделки деталей мебели.

Не содержит формальдегида.

Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 30 – 35 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: 8 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: загрунтованные детали мебели
(напр. Контрацидом Ф 3010)

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 180 – 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: распыление, налив

расход: 80 - 150 г/м² на каждый слой
промшлифовка

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: 10 : 1 весовых частей с ПУ отвердителем А 01 U

рабочая вязкость: распыление:
20 – 28 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:
20 – 30 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: ПУ разбавитель S

Контрацид® Д 3011

Сушка при комнатной температуре:

- а) отверждение: через 1 час можно шлифовать
через 2 часа можно штапелировать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 10 мин.
б) конвективная сушка: 60 мин. при 60 °C
в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °C

Очистка рабочих инструментов: разбавителями 25 N, 31 N или
ПУ разбавителем S

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Составлено 01/10/08
Стр. 2 из 2

Издание 01

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»