

# Контрацид® Д 3016



2-х компонентный полиуретановый лак с перламутровым эффектом

---

## ПРИМЕНЕНИЕ:

эффектлак, наносимый методом распыления, для любых загрунтованных поверхностей мебели, предназначенных для внутренних помещений.

Не содержит формальдегида.

Группа химстойкости 1 Б.

---

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 30 – 35 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: 24 часа

---

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: загрунтованная массивная древесина; поверхности, облицованные шпоном или декоративной пленкой

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 240 – 320

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: распыление

расход: распыление воздушное 80 - 120 г/м<sup>2</sup>  
безвоздушное 40 г/м<sup>2</sup>

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: 10 : 1 весовых частей с ПУ отвердителем А 01 U

рабочая вязкость: распыление:  
воздушное 18 – 22 сек.  
Безвоздушное 25 – 35 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

вязкость регулируется ПУ разбавителем S или 40 U  
через 30 мин. После введения отвердителя

разбавитель: ПУ разбавитель S или 40 U

## Контрацид® Д 3016

---

Сушка при комнатной температуре:

- а) отверждение: через 2 часа сухой на отлип  
через 8 часов можно штапелировать

Форсированная сушка:

- а) выдержка: 10 мин.  
б) конвективная сушка: 60 мин. при 60 °С  
в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителями 25 N или 31 N

---

### **ХРАНЕНИЕ:**

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 6 месяцев.

---

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

См. правила техники безопасности

---

### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

Для достижения особо стойких поверхностей смесь с отвердителем должна быть использована в течение 8 часов.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»

Составлено 01/10/08

Стр. 1 из 2

Издание 01