



Мелацид Д 1379

2х- компонентный лак кислотного отверждения, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Бесцветный покровный лак, наносимый методом налива, распыления или вальцами, для отделки ДВП с нанесением печатного рисунка. Отверждение происходит при температуре выше 90 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 60 – 80 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: 24 часа

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: загрунтованные, шлифованные ДВП и ДВП с нанесением печатного рисунка.

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 280 – К 320

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, налив, вальцы

расход: 20 – 70 г/ м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: 100 : 3 (весовых частей) с отвердителем Н 1047

рабочая вязкость: распыление:
20 – 30 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

налив:
25 – 40 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

вальцы:
60 – 80 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: V 0119 (распыление, налив)
V 0008 (вальцы)

Мелацид Д 1379

Форсированная сушка:

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| а) | выдержка: | 1 мин. |
| б) | конвективная сушка: | 3 - 5 мин. при 130 °С |
| в) | специальное отверждение: | инфракрасные лампы
2 – 6 мин. в зависимости от мощности |
| г) | охлаждение: | до темп. поверхности макс. 25 °С |

Очистка рабочих инструментов: разбавителями V 0119 или V 0008

Последующая обработка поверхности: ---

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»