Мелацид Г 1054
Мелацид Г 1054 Ф

2-компонентный грунт кислотного отверждения, пигментированный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Укрывистый грунт, наносимый методом налива или вальцами, для отделки однотонных или с печатным рисунком ДВП, отверждающихся при температуре выше 90°C
Мелацид Г 1054 Ф соответствует классу эмиссии формальдегида Е 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	90 – 260 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм по желанию покупателя
Жизнеспособность:	24 часа

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	ДВП
Подготовка поверхности:	
предв. шлифовка :	шкурка К 150 – К 180
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	налив, вальцы
расход:	25 – 30 г/ м² - вальцы 70 – 80 г/ м² - налив
Подготовка материала:	хорошо перемешать
добавки	100 : 3 (весовых частей) с отвердителем Н 1047
рабочая вязкость:	вальцы: 90 – 180 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм налив: 25 – 40 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C / 4 мм
разбавитель:	V 0008 или V 0119 (налив) V 0008 (вальцы)

Форсированная сушка:	через 1 мин. при 100 °C - перелакировка через 5 мин. при 100 °C - можно шлифовать
охлаждение:	до температуры поверхности макс. 25 °C
Очистка рабочих инструментов:	разбавителями V 0102, V 0119 или V 0008
Последующая обработка поверхности:	промшлифовка шкуркой К 280 – К 320, перелакировка покровными лаками Мелацид

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.
Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.
Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»