

Штольлюкс® Д 1371



Акриловый покровный лак УФ отверждения, наносимый вальцами, бесцветный, не содержит растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Покровный лак УФ отверждения для отделки деталей мебели и ДВП. Экологически чистый, невоспламеняем, без эмиссии.

Группа химстойкости 1 Б.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 100 – 110 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: загрунтованные ДВП или детали мебели

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 280 - 320

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: вальцы

расход: 8 - 12 г/м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: поставочная вязкость
при необходимости разбавитель V 0538 (макс. 5 %)

разбавитель: V 0538

Штольлюкс® Д 1371

Сушка при комнатной температуре: ---

Форсированная сушка:

- а) выдержка: ---
- б) конвективная сушка: ---
- в) специальное отверждение: отверждение под излучателями высокого давления (80 ватт / см)
5 – 8 м / мин / каждая лампа
- г) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: разбавителем V 0076 или V 0504

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от попадания прямых солнечных лучей до и во время нанесения.
На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

CELLONIT®, LUTOPHEN®, KONTRACID®, STOLLUX® are registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates and used under license to Herlac Coswig GmbH.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»