



Аквидол Д 1118

Водоразбавимый многослойный 1-компонентный лак, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак, наносимый методом распыления, для открытопористой отделки и отделки с полужакрытыми порами деталей мебели.

Может также применяться метод окунания.

Не содержит формальдегида.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 30 – 100 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 180 – К 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое распыление, безвоздушное, смешанное, окунание, налив

расход: 70 – 100 г/ м² для каждого слоя
всего не больше 200 г/м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: распыление и налив:
25 – 45 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

распыление на вертикальных поверхностях:
55 – 100 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

окунание:
15 – 25 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

разбавитель: вязкость регулируется водой

Аквидол Д 1118

Сушка при комнатной температуре / при минимум 20 °С и сильной циркуляции воздуха:

1-й слой
2-й слой

через 1 час можно шлифовать
через 30 минут твёрдый аощупь
через 2 часа можно штапелировать

Форсированная сушка:

а) выдержка:

5 мин.

б) конвективная сушка при 60 °С:

1-й слой
2-й слой

через 10 мин. можно шлифовать
через 10 мин. твёрдый наощупь
через 20 мин. можно штапелировать

в) охлаждение:

до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов:

водой (металлические части разбавителем, смешиваемым с водой, напр. V 0508, чтобы избежать ржавчины)

Последующая обработка поверхности:

промшлифовка шкуркой K 320

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 3 месяца.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Составлено 01/10/08

Стр. 2 из 2

Издание 01

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»